

Tehnička specifikacija materijala

CORKLINE® 25 TG, 25 TGL, P25, PF25

⊗ VEZIVO: Nitrilna guma

⊗ VELIČINA GRANULA PLUTA: 1/2 mm

⊗ BOJA: Prirodna

| TEST METODA | SVOJSTVO KOJE SE ISPITUJE | JMj | REZULTAT ISPITIVANJA |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ASTM F 1315 | Gustoća | (kg/m ³) | 600 - 750 |
| ASTM D 2240 | Čvrstoća | SHORE A | 60 - 80 |
| ASTM F 36 | Stlačivost na 400 psi | (%) | 25 - 40 |
| ASTM F 36 | Oporavak (min) | (%) | 80 |
| ASTM F 152 | Vlačna čvrstoća (min) | (MPa) | 2,06 |
| ASTM F 147 | Elastičnost, original (F=5) | | Nema pukotina |
| ASTM F 146 | Promjena volumena nakon potapanja | | |
| | ASTM N°. 1 Ulje, 70 h na 100°C | (%) | -5 do +10 |
| | ASTM N°. 3 Ulje, 70 h na 100°C | (%) | -2 do +15 |
| | ASTM Gorivo A, 22 h na 23°C | (%) | -2 do +10 |

LINE CALL-OUT: ASTM F 104-95 F 229000

OPĆE INFORMACIJE I NAMJENA:

Materijal je pogodan za uporabu pri srednjim pritiscima i odlikuju ga dobra elastičnost i otpornost.

FOLLOW THE LINE