

Tehnička specifikacija materijala

CORKLINE® 25 TG, 25 TGL, P25, PF25

⊗ VEZIVO: Nitrilna guma

⊗ VELIČINA GRANULA PLUTA: 1/2 mm

⊗ BOJA: Prirodna

TEST METODA	SVOJSTVO KOJE SE ISPITUJE	JMj	REZULTAT ISPITIVANJA
ASTM F 1315	Gustoća	(kg/m ³)	600 - 750
ASTM D 2240	Čvrstoća	SHORE A	60 - 80
ASTM F 36	Stlačivost na 400 psi	(%)	25 - 40
ASTM F 36	Oporavak (min)	(%)	80
ASTM F 152	Vlačna čvrstoća (min)	(MPa)	2,06
ASTM F 147	Elastičnost, original (F=5)		Nema pukotina
ASTM F 146	Promjena volumena nakon potapanja		
	ASTM N°. 1 Ulje, 70 h na 100°C	(%)	-5 do +10
	ASTM N°. 3 Ulje, 70 h na 100°C	(%)	-2 do +15
	ASTM Gorivo A, 22 h na 23°C	(%)	-2 do +10

LINE CALL-OUT: ASTM F 104-95 F 229000

OPĆE INFORMACIJE I NAMJENA:

Materijal je pogodan za uporabu pri srednjim pritiscima i odlikuju ga dobra elastičnost i otpornost.

FOLLOW THE LINE