

Tehnička specifikacija materijala

### CORKLINE® L5, L8, P5, P8, PF5, PF8

⊗ VEZIVO: Sintetička guma

⊗ VELIČINA GRANULA PLUTA: 1/2 mm

⊗ BOJA: Prirodna

TEST METODA	SVOJSTVO KOJE SE ISPITUJE	JMj	REZULTAT ISPITIVANJA
ASTM F 1315	Gustoća	(kg/m <sup>3</sup> )	600-750
ASTM D 2240	Čvrstoća	SHORE A	55-70
ASTM F 36	Stlačivost na 400 psi	(%)	30-50
ASTM F 36	Oporavak (min)	(%)	> 80
ASTM F 152	Vlačna čvrstoća (min)	(MPa)	
	Poprečno	(MPa)	0,70
	Uzdužno	(MPa)	1,17
ASTM F 147	Elastičnost, original (F=5)		Nema pukotina
	ASTM No.1 Ulje, 70 h na 100°C (F16)		Nema pukotina
	Dozrijevanje u pećnici, 70 h na 100°C		Nema pukotina
ASTM F 146	Promjena volumena nakon potapanja		
	ASTM No.1 Ulje, 70 h na 100°C	(%)	-5 do +10
	ASTM No.3 Ulje, 70 h na 100°C	(%)	+15 do +50
	ASTM Gorivo A, 22 h na 23°C	(%)	0 do +10

FOLLOW THE LINE